

# UV-Scoat (UV フロアコーティング)

# スペック一覧表

(自社実施塗膜の性能試験)

株式会社 フジソウ

	試験項目	試験条件	下地素材	試験結果
1	密着性	碁盤目セロテープ法 (1 mm、100升)	2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング	100 / 100
2			フロアタイル	100 / 100
3	耐擦傷性	スチールウール#0000 荷重 500 g ×30 往復	2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング	傷付きなし
4	耐寒熱性	60°C 2時間放置 → 20°C 2時間放置 5サイクル	2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング	異常なし
5	耐湿性	50°C 90%RH 100時間放置	2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング	異常なし
6	耐水性	80°C温水 浸せき 2時間放置	2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング	異常なし
7	耐薬品性	酸 5% 硫酸水溶液	24時間スポット後、 水洗 ↓ 24時間放置後評価	2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
8		アルカリ 飽和水酸化カルシウム水溶液		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
9		アルコール① 60% エタノール水溶液		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
10		アルコール② イソプロパノール(IPA)		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
11		シンナー① トルエン		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
12		シンナー② キシレン		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
13		シンナー③ アセトン		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
14		シンナー④ ラッカーシンナー		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
15	耐汚染性	赤インク PIROT 製 水性赤インク	24時間スポット後、 アルコールで拭取り ↓ 24時間放置後評価	2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
16		青インク PIROT 製 水性青インク		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
17		マジックインキ 黒マジック		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
18		赤クレヨン SAKURA クレパス赤		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
19		醤油 濃い口醤油 特級		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング
20		ソース ウスターソース 特級		2液型ポリウレタン塗布 複合フローリング